

# Strotex 220 ME PERFORMANCE

**Strotex 220 ME PERFORMANCE** je kontaktní vysocedifuzní podstřešních folie. Jedná se o třívrstvou membránu, která se používá jako ochrana střešní konstrukce a tepelné izolace před vniknutím sněhu, vody, vodních par a prachových nečistot. Má zvýšenou tepelnou odolnost.



## Použití a vlastnosti

- folii je možno aplikovat na větrané i nevětrané střešní a obvodové pláště,
- třívrstvá konstrukce zajišťuje dokonalé odvětrání vodních par a hydroizolaci,
- folie se skládá ze dvou ochranných a jedné funkčních vrstvy, což zaručuje vynikající technické vlastnosti,
- UV stabilita výrobku zaručuje dostatečně dlouhou dobu na její zakrytí, maximálně ovšem 3 měsíce. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu UV zatížení, doporučujeme zakrýt membránu co nejdříve,
- folii je možno aplikovat jak na tepelnou izolaci, tak na bednění (i chemicky ošetřené).

Technická data	Norma	Hodnota	Jednotka
Hmotnost	EN 1849-2	220	g/m <sup>2</sup>
Délka role	EN 1849-2	50	m
Šířka role	EN 1849-2	1,5	m
Reakce na oheň	EN 13501-1	E	
Voděodolnost	EN 1928	W1	
Pevnost v tahu podélná/příčná	EN 12311-2	>=310/210	N/50mm
Odolnost v protržení	EN 12311-2	>=145	N/50mm
Průtažnost	EN 12311-2	>=55	%
Hodnota SD	EN 12114	Sd=0,02	m
Propustnost vodních par	EN 12114	>=1700	g/m <sup>2</sup> /24h
Teplotní stálost	EN 12311-1	-30 do +120	°C

## Montážní doporučení

- Střešní folie se pokládá vždy od spodní hrany střešního pláště, rovnoběžně v pásech dle návinnu role tak, že lze jednoduše materiál odvalovat.
- Jednotlivé pásy se překrývají minimálně 15 centimetrů a je doporučeno je slepit oboustrannou lepicí páskou.
- Vertikální přesahy je vždy nutné slepit.
- V případě prostupů nebo mechanického poškození je třeba použít opravnou lepicí pásku, která zachovává technické vlastnosti střešního pláště.
- Membránu je třeba co nejdříve zakrýt, aby nedošlo k zbytečnému narušení UV zářením.
- **UPOZORNĚNÍ** – Difuzní folie nikdy nenahrazuje střešní plášť a je vždy třeba postupovat tak, aby byla co nejdříve zakryta krytinou.



**BUILDING ELEMENTS s.r.o.**

**Sídlo:**  
nám. 1. května 1306/4  
664 34 Kuřim  
IČO: 28803094  
[www.becz.cz](http://www.becz.cz)

**Office / Sklad**  
Říčanská 1678  
665 01 Rosice u Brna  
GSM: +420 608 118 211  
[info@becz.cz](mailto:info@becz.cz)